

## Scheda Tecnica

### Serbatoio da esterno Tankone Valigia marca Zetaplast

#### VL030 A G T - VL050 A G T - VL075 A G T - VL100 A G T

#### VZ100 A G T - VL200 A G T

Il serbatoio è dotato di coperchio a vite impermeabile. I tappi sono a vite e/o con ghiera a tenuta impermeabile, non stagna. Proprio per questo motivo i serbatoi non sono mai sottoposti a pressioni che si discostino eccessivamente dalla pressione idrostatica. Durante le operazioni di riempimento e svuotamento assicurare un adeguato sfiato dell'aria contenuta. Prevedere se necessario un troppo pieno.

Il materiale utilizzato per la produzione dei serbatoi è PoliEtilene (PE) vergine colorato a caldo o miscele di polietilene colorato a caldo più polietilene neutro.

Gli esami svolti sui ns. prodotti da parte di A.R.P.A.T. Lucca evidenziano che non c'è migrazione di colorante e/o sostanze tossiche nell'acqua contenuta rendendoli idonei al contenimento dell'acqua potabile D.M. n°174 del 6 Aprile 2004.

La compatibilità del PE con le principali sostanze è indicata in tabella allegata; per quanto non indicato in tabella, riferirsi alle schede tecniche e di sicurezza della sostanza da contenere.

Le guarnizioni sono disponibili in gomma butile ed in materiale certificato per la potabilità.

Il produttore garantisce il prodotto per 2 anni contro i difetti di fabbricazione ed ogni eventuale deterioramento non imputabile a cause esterne.

Il dimensionamento dei serbatoi per esterno è svolto per contenere liquidi con  $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ , per densità maggiori non riempire completamente il serbatoio.

Il posizionamento dei serbatoi da esterno deve essere fatto su una superficie piana, uniforme e di ampiezza uguale o superiore alla base del serbatoio.

Essendo il processo produttivo dei serbatoi sensibile a fattori ambientali, quali temperatura, pressione, ecc. le dimensioni possono variare sensibilmente; pertanto le dimensioni indicate su depliant, catalogo, stampigliature ed altra documentazione sono puramente indicative.

Ripulire il contenitore da residui di lavorazione eventualmente presenti o formati.

Riferirsi anche alla scheda generale “Serbatoi da Esterno”

Zetaplast

## 300



TERRACOTTA	AZZURRO	GRIGIO	volume	larg.	lung.	h.	tappo	ins. ottone
VL030T	VL030A	VL030G	350	65	80	95	35	3

## 500



TERRACOTTA	AZZURRO	GRIGIO	volume	larg.	lung.	h.	tappo	ins. ottone
VL050T	VL050A	VL050G	560	65	88	115	35	3

## 750



TERRACOTTA	AZZURRO	GRIGIO	volume	larg.	lung.	h.	tappo	ins. ottone
VL075T	VL075A	VL075G	706	65	115	125	35	3



## 1000



TERRACOTTA	AZZURRO	GRIGIO	volume	larg.	lung.	h.	tappo	ins. ottone
VL100T	VL100A	VL100G	1045	60	125	165	35	3




## 1000




TERRACOTTA	AZZURRO	GRIGIO	volume	larg.	lung.	h.	tappo	ins. ottone
VZ100T	VZ100A	VZ100G	1045	65	140	135	35	3



## 2000



TERRACOTTA	AZZURRO	GRIGIO	volume	larg.	lung.	h.	tappo	ins. ottone
VL200T	VL200A	VL200G	2301	65	210	180	35	3







**ARPAT**

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

**Dipartimento Provinciale di Lucca**

Via Vallisneri, 6 55100 Lucca

Tel. : 0583-958711 Fax : 0583-958720

**Unità Operativa ATTIVITÀ DI LABORATORIO****Rapporto di Prova N. 2005-3009****del 19/09/2005****Richiedente:** ZETAPLAST SPA**Indirizzo:** VIA NUOVA 134 -- VECCHIANO -- PISA**NUM.REGISTRO:** 3159**Anno:** 2005**Data registrazione:** 26/08/2005**Campione ordinario****Pratica N°:** 2096**Campione di:** POLIETILENE SEZIONE  
TERRACOTTA**Prelevato da:** PRIVATO**Richiesta di prova N°:** 2005/10**del:** 26/08/2005**Data di prelievo:** 26/08/2005**Luogo Prelievo:** NON DEFINITO**Modalità di conservazione****Al prelievo:****Al trasporto:** TEMPERATURA AMBIENTE**In dipartimento:** TEMPERATURA AMBIENTE**Loc. esecuz. prova:** ARPAT - Dipartimento Provinciale di Lucca

Prova iniziata il: 29/08/2005		Conclusa il: 19/09/2005	
Parametro	Metodo	Risultato	Unità di misura
MIGRAZIONE GLOBALE (SIMULANTE A)	M.U D.M 21/03/1973 ALL.IV SEZ. I E SUCC. MOD.	= 0,1	mg/dm <sup>2</sup>
MIGRAZIONE DEI COLORANTI	M.U. D.M. 21/03/1973 ALL.IV SEZ.VII	= 96	T.O. %

**Esecutori delle Prove**

p.to Gabriele Disperati

**Responsabile supervisione tecnica**

Dott. Alberto Tessa

**Parere di Conformità:** I risultati delle prove sono conformi ai limiti previsti dal D.M. 21/03/73 e successive modificazioni per il simulante di tipo A ( acqua ), tempo di contatto 10 giorni a 40 °C .*I valori dei risultati sono garantiti nei limiti di ripetibilità del metodo.**Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT***Responsabile U.O.**

Dott. Alberto Tessa



**ARPAT**

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

**Dipartimento Provinciale di Lucca**

Via Vallisneri, 6 55100 Lucca

Tel. : 0583-958711 Fax : 0583-958720

**Unità Operativa ATTIVITÀ DI LABORATORIO****Rapporto di Prova N. 2005-3007****del 19/09/2005****Richiedente:** ZETAPLAST SPA**Indirizzo:** VIA NUOVA 134 -- VECCHIANO -- PISA**NUM.REGISTRO:** 3157**Anno:** 2005**Data registrazione:** 26/08/2005**Campione ordinario****Pratica N°:** 2096**Campione di:** POLIETILENE SEZIONE AZZURRO **Prelevato da:** PRIVATO**Richiesta di prova N°:** 2005/8**del:** 26/08/2005**Data di prelievo:** 26/08/2005**Luogo Prelievo:** NON DEFINITO**Modalità di conservazione****Al prelievo:****Al trasporto:** TEMPERATURA AMBIENTE**In dipartimento:** TEMPERATURA AMBIENTE**Loc. esecuz. prova:** ARPAT - Dipartimento Provinciale di Lucca

Prova iniziata il: 29/08/2005		Conclusa il: 19/09/2005	
Parametro	Metodo	Risultato	Unità di misura
MIGRAZIONE GLOBALE (SIMULANTE A)	M.U D.M 21/03/1973 ALL.IV SEZ. I E SUCC. MOD.	= 0,1	mg/dm <sup>2</sup>
MIGRAZIONE DEI COLORANTI	M.U. D.M. 21/03/1973 ALL.IV SEZ.VII	= 98	T.O. %

**Esecutori delle Prove**

p.to Gabriele Disperati

**Responsabile supervisione tecnica**

Dott. Alberto Tessa

**Parere di Conformità:** I risultati delle prove sono conformi ai limiti previsti dal D.M. 21/03/73 e successive modificazioni per il simulante di tipo A ( acqua ), tempo di contatto 10 giorni a 40 °C .*I valori dei risultati sono garantiti nei limiti di ripetibilità del metodo.**Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT***Responsabile U.O.**

Dott. Alberto Tessa



**ARPAT**

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

**Dipartimento Provinciale di Lucca**

Via Vallisneri, 6 55100 Lucca

Tel. : 0583-958711 Fax : 0583-958720

**Unità Operativa ATTIVITÀ DI LABORATORIO****Rapporto di Prova N. 2005-3006****del 19/09/2005****Richiedente:** ZETAPLAST SPA**Indirizzo:** VIA NUOVA 134 -- VECCHIANO -- PISA**NUM.REGISTRO:** 3156**Anno:** 2005**Data registrazione:** 26/08/2005**Campione ordinario****Pratica N°:** 2096**Campione di:** POLIETILENE SEZIONE GRIGIO**Prelevato da:** PRIVATO**Richiesta di prova N°:** 2005/7**del:** 26/08/2005**Data di prelievo:** 26/08/2005**Luogo Prelievo:** NON DEFINITO**Modalità di conservazione****Al prelievo:****Al trasporto:** TEMPERATURA AMBIENTE**In dipartimento:** TEMPERATURA AMBIENTE**Loc. esecuz. prova:** ARPAT - Dipartimento Provinciale di Lucca

Prova iniziata il: 29/08/2005		Conclusa il: 19/09/2005		
Parametro	Metodo		Risultato	Unità di misura
MIGRAZIONE GLOBALE (SIMULANTE A)	M.U D.M 21/03/1973 ALL.IV SEZ. I E SUCC. MOD.	=	0	mg/dm <sup>2</sup>
MIGRAZIONE DEI COLORANTI	M.U. D.M. 21/03/1973 ALL.IV SEZ.VII	=	96	T.O. %

**Esecutori delle Prove**

p.to Gabriele Disperati

**Responsabile supervisione tecnica**

Dott. Alberto Tessa

**Parere di Conformità:** I risultati delle prove sono conformi ai limiti previsti dal D.M. 21/03/73 e successive modificazioni per il simulante di tipo A ( acqua ), tempo di contatto 10 giorni a 40 °C .*I valori dei risultati sono garantiti nei limiti di ripetibilità del metodo.**Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT***Responsabile U.O.**

Dott. Alberto Tessa